

石こう使用時の注意点

- 石こう・練和水の計量

混水量は守りましょう！

はかりで計量しましょう！

- 練和方法について

充分練和しましょう！

手練和 1 分間、機械練和 30 秒

- 注入方法について

印象に溜まっている水を取り除き、

石こうは一方向から注入しましょう！

- 保管条件

密閉して保管。高温多湿を避けましょう！

- 使用期限

使用期限までに消費しましょう！

3年(アルミ袋入り)、2年(ポリ袋入り)

例： 20YY-MM は

使用期限 20YY 年 MM 月です。